



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Однокомпонентный санитарный силиконовый герметик с ацетатной системой вулканизации. Обладает повышенной стойкостью к воздействию влаги, грибка и плесени. Рекомендуется для использования в помещениях с повышенной влажностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Герметизация и уплотнение швов во влажных помещениях – ванны комнаты, душевые, туалеты, кухни, прачечные, моечные и т.д.
- Установка и герметизация сантехнического и кухонного оборудования.
- Герметизация систем кондиционирования и вентиляции, морозильных и холодильных камер.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Устойчив к появлению плесени и грибка – содержит антигрибковые добавки.
- Влагостойкий и эластичный шов.
- Отличная адгезия к типичным поверхностям – бетон, кирпич, дерево, стекло, керамика, глазуванная плитка, твердый ПВХ и акрил.
- Устойчив к воздействию чистящих и моющих средств.
- Высокая механическая прочность и стойкость к перепадам температур и УФ-излучению.
- Тиксотропный – не стекает с вертикальных поверхностей и потолка.
- Экологически безопасен после отверждения.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхность должна быть сухой, чистой, тщательно очищена от жира, масла, пыли и других загрязнений. Срезать носик-насадку под углом 45° с учетом необходимой ширины шва. Срезать наконечник картриджа до резьбы. Навинтить носик-насадку на картридж, картридж вставить в строительный пистолет. После нанесения, в течение 5 минут, герметик должен быть разглажен (с легким давлением) резиновым шпателем для плотного равномерного заполнения шва и надежного соединения деталей. Излишки незастывшего герметика удалить растворителем. Застывшие остатки могут быть удалены механически. Для соединения элементов конструкций толщиной от 6 до 12 мм минимальная рекомендуемая глубина шва составляет 6 мм. Соотношение ширины и глубины шва должно быть около 2:1. Время образования поверхностной пленки - 15 минут, скорость отверждения герметика - 3 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%). Время полной полимеризации - 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	силиконовый полимер
Консистенция	паста
Механизм отверждения	ацетатный
Время пленкообразования, мин.	15
Скорость отверждения, мм/сутки	3
Температура хранения, °C	+5...+25
Температура использования, °C	+5...+40
Температурная устойчивость шва, °C	-30...+120
Плотность, г/см³	0,93
Твердость по Shore A, у.е.	16
Относительное удлинение при разрыве, %	250
Объем наполнения, мл	260/80
Количество в коробке, шт.	24/12
Срок годности, мес	24

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания герметика на кожу и в глаза. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. После работы тщательно вымыть руки.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Не рекомендуется использовать при работе с поликарбонатом, натуральным камнем (мрамор, гранит), неопреном и материалами на битумной основе.
- Не используется на зеркалах и цветных металлах, таких как медь, латунь, свинец, цинк.
- Не окрашивается.
- Не применяется в контакте с пищевыми продуктами.
- Не подвергать воздействию воды до полного отверждения.
- Не использовать в аквариумах и террариумах.



260 мл



БЕЛЫЙ
Арт. 02-03-13



ПРОЗРАЧНЫЙ
Арт. 02-03-14

80 мл



БЕЛЫЙ
Арт. 02-03-23



ПРОЗРАЧНЫЙ
Арт. 02-03-24

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок хранения открытой упаковки ограничен. Срок годности 24 месяца с момента изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

СОСТАВ: силиконовый полимер, наполнители и фунгицидные добавки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Shandong Sinolinking Import And Export Co., Ltd
Rm1707 NO. 2522 DONGFANG RD, WEIFANG
CHINA